



江西海多化工有限公司
中国江西省九江市永修星火工业园天虹大道 6 号
电话：（86）0792-3170318
传真：（86）0792-3170355

技术参数表

H-312
正十二烷三乙氧基硅烷

CAS:18536-91-9

产品描述

H-312 以十二烷基三乙氧基硅烷为活性成份的高效渗透型硅烷防水剂。具有渗透性好、防水性好等优点，能渗入基材中形成长久的憎水的三维硅树脂网络结构，而不会在基面上形成膜层，不改变建筑表面颜色，不影响建筑的透气性。具有优良的耐化学性、抗老化性和耐磨性，防护寿命长。可赋予表面优异的憎水，耐沾污、自洁功效。

产品指标

外观	无色至微黄色透明液体
纯度	>90%
密度(g/cm ³)	0.8-0.9
稀释剂	异丙醇、120#溶剂油

使用和应用

H-312 适用于各种的防水保护。适合楼面、墙体、地下室、隧道等的防水抗渗。水库、水池、桥梁、公路跑道、农业渠道等的防水工程。各类地下通道、堤坝、码头及地下人防工程等防水。混凝土构件防水、卫生间、厨房地面的防渗处理。

- 1、龄期：被处理的混凝土龄期不少于 28 天，或混凝土修补后应不少于 14 天。
- 2、将防护剂成品用毛刷均匀地涂刷或喷涂在基材的表面上，保持基材表面至少有 5 秒保持湿润的状态。
- 3、养护：经防护处理后的基材表面，施工后避免冲洗，自然干燥 24 小时后可达到防水效果

注意事项

- 1、操作时应穿戴防护用具，若不慎入眼，立即用清水冲洗。

- 2、对施工可接触到的其他材料应先做接触性试验，确认是否有不良影响。
- 3、大面积施工前，应先做局部小试，确认效果及最佳用量。

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表（MSDS）和容器标签的身体和健康的危害信息。

贮存和使用期限：

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处；使用期限三年。

包装

H-308 可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

法律声明

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害责任。



商标已被江西海多化工有限公司注册于中国。